

illbruck Festix MT 13 Montážní lepidlo Extra

Popis

Montážní lepidlo pro lepení :

- PVC soklových lišt a profilů, okenních parapetů, dřevěných regálů, lišt, prahů, prken, latí, interiérových obkladů zdí např. palubek, třískových desek, různých syntetických materiálů, desek, korkových dlaždic
- ozdobných struktur na podkladech jako jsou kámen, keramický obklad, beton a omítka atd.
- polystyrenu není vhodné

Materiál

Velmi kvalitní montážní lepidlo na bázi neoprénového kaučuku.

Vlastnosti

- není vláknité
- vodotěsné
- rychlá a vysoká přilnavost
- trvale elastické
- pro exteriérové a interiérové aplikace
- dobrá teplotní odolnost

Barva

- béžová

Balení

310 ml - kartuše



illbruck Festix MT 13 Montážní lepidlo Extra

Technická data

	Klasifikace
Báze	neoprénový kaučuk a plnicí materiály
Vytvrzení	fyzikální tvrdnutí
Hustota	cca. 1,15 g/cm ³
Viskozita	pastovitá
Tuhý materiál	cca. 58 %
Otevřený čas	max. 10 min. při +23 °C, 60 % R.V.
Doba vytvrzování	24–48 hodin v závislosti na teplotě a pórovitosti materiálu
Teplotní odolnost	– 20 °C až +80 °C
Spotřeba	300–900 g/m ² ... interiérové obklady a desky 20–40 g/m ² ... latě, lišty
Bod vzplanutí	< – 21 °C
Doba použitelnosti	12 měsíců (v neotevřeném originálním balení v suchu, chladu, nikoli v mrazu)

Pokyny k aplikaci – MT 13 Montážní lepidlo Extra

Aplikační teplota

Okolní teplota : +5 °C až +35 °C

Příprava podkladu

- podkladní plocha by měla být čistá, suchá, zbavená prachu a nečistot
- jedna z lepených podkladních ploch by měla být pórovitá (porézní)
- lepidlo je zvláště vhodné pro aplikace na nerovné podkladní plochy díky vysokému obsahu pevných materiálů

Zpracování

- Může být aplikován ruční nebo pneumatickou pistolí
- Při aplikaci je důležité mít čistou výtokovou trysku pistole pro zajištění rovnoměrného pravidelného dávkování.
- Vzdálenost mezi podkladní plochou a tryskou pistole by měla být menší než 3 mm, aby byla zajištěna adheze.
- Lepidlo by mělo být aplikováno v pruzích (houseskách) nebo bodech, aby bylo možné úplné vytvrzení.
- Pokud je potřeba, je možné odtrnout lepené plochy po několika minutách a např. změnit jejich vzájemnou pozici. Poté přitiskněte pevně obě plochy znovu k sobě smýkavým pohybem.

Čištění

Okamžitě odstraňte nadbytečné čerstvé lepidlo ředidlem nebo lakovým benzínem. Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky.

Servis

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Bezpečnostní pokyny

Viz. bezpečnostní list.

Dodatečné informace

Výše uvedené údaje představují pouze obecné pokyny. Vzhledem k podmínkám zpracování a použití, které nemůžeme ovlivnit a velkému množství nejrůznějších materiálů je nutno provést dostatečný počet vlastních pokusů. Ručení a záruku za konkrétní výsledky aplikace nelze proto z údajů a pokynů obsažených v tomto technickém listě vyvozovat. Při sestavování tohoto technického listu jsme zohlednili současný stav technického vývoje na základě našich zkušeností.