

# illbruck

## TB 210 butylová páska

### Popis

Oboustranně lepicí a těsnicí páska na bázi butylkaučuku vhodná pro:

- vytvoření parotěsné připojovací spáry mezi fólií a okenní nebo fasádní konstrukcí
- lepení fólií na kovy, dřevo, plasty, beton a kámen

Další oblasti využití : výroba karavanů, chladicí a klimatizační technika, výroba přístrojů, automobilový průmysl

### Materiál

Objemově stálá, samolepicí butylkaučuková těsnicí páska neobsahující rozpouštědla.

### Barva

- černá

### Provedení

Oboustranná samolepicí páska navinutá do role opatřená silikonizovaným papírem.

### Přednosti

- dobrá přilnavost na mnoho podkladů
- odolná vůči stárnutí, povětrnostním vlivům a UV záření
- kompatibilní s mnoha běžně prodávanými fóliemi

### Technická data

	Klasifikace
Objemová hmotnost	1,7 g/cm <sup>3</sup>
Dynamická adheze ve střihu	12 N/cm <sup>2</sup>
Pevnost v odlupu 180°	8 N/cm
Teplotní odolnost (dlouhodobá)	-40 °C až +90 °C
Aplikační teplota	+5 °C až +35 °C
Doba skladovací	12 měsíců
Skladovací teplota	+5 °C až +25 °C, v suchu

# Pokyny k aplikaci

## Zpracování

Podkladní plochy musí být suché, únosné, bez prachu a volných částic. Savé povrchy je doporučeno impregnovat illbruck Butyl & Bitumen Primerem. Na jedné straně pásky se odstraní ochranná vrstva, páska se položí na podkladní plochu a přitlačí. Poté se odstraní krycí vrstva na druhé straně pásky. Společný tlak obou podkladních ploch na pásku způsobí bezchybné utěsnění a málo nerovností.

## Zlepšení přilnavosti

Po použití illbruck Butyl & Bitumen Primeru při běžné teplotě je nutno nechat zavadnout podklad 40 minut. Vydatnost impregnace je cca. 60 – 80 m při šířce pruhu 4 cm. Záleží však na savosti a pórovitosti podkladu.

## Servis

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

## Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nesete vy. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.